

Duoflex®

MEMBRANA LÍQUIDA BITÚMINOSA A BASE DE AGUA PARA UNA PERFECTA IMPERMEABILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Duoflex® es un material impermeabilizante a base de agua compuesto por polímeros y formulación bituminosa única. Duoflex® se aplica en diferentes tipos de superficie: concreto, metal, entre otras a temperatura ambiente en forma líquida mediante un sistema de aspersión de alta presión y velocidad. Se seca en cuestión de segundos ofreciendo una membrana impermeabilizante con altas propiedades elásticas y adhesivas, proporcionando una impermeabilización perfecta y absoluta que además es amigable con el medio ambiente y con el usuario. Duoflex® constituye la solución más avanzada e innovadora para todos los proyectos de impermeabilización a grandes y medianas escalas.

USOS

Impermeabilización, en construcciones nuevas o en remodelaciones, de superficies horizontales o verticales, con sustratos diversos, tales como concreto y metal entre otros. Ideal para implementar en todo tipo de proyectos en áreas como:

- Plataformas y parqueaderos.
- Terrazas y balcones.
- Cimientos subterráneos.
- Cubiertas.
- Paredes, pisos de sótanos y muros de contención.
- Túneles, canales.
- Piscinas y espejos de agua, entre otros.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

- Impermeabilización absoluta.
- Alta productividad (hasta 600 m²/día).
- De secado rápido.
- Se aplica en frío.
- Crea una película uniforme sin juntas.
- No se requieren andamios.
- Aplicación inmediata sobre superficies húmedas: no se necesita que el concreto esté seco.
- Flexibilidad extremadamente alta 2000% de elongación.
- No es inflamable.
- Excelente capacidad de puenteo.
- Amigable con el medio ambiente y con el usuario.
- Se puede aplicar sobre superficies irregulares.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDAD	NORMA	CARACTERÍSTICAS
Peso específico	ASTM D70	1±0,02
Color	-	Duoflex® AR: marrón, Membrana: negra
Contenido sólido	-	60% ± 2 %
Temperatura de aplicación	-	> 5 C
Resistencia al calor	ASTM D2939	< 90 C
Flexibilidad en frío	ASTM D522	> -15 C
Elongación	ASTM D412	2000%
Resistencia a aguas estancadas	ASTM D2939	Aprobada
Recuperación (elongación del 600%)	ASTM D412	> 85%
Resistencia a la tracción	ASTM D412	0.43 MPa
Permeabilidad al agua a una presión de 0,75 bares a 24 horas	DIN EN 15820	Aprobada

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Se aplica sobre superficies libres de polvo, grasa, ceras, partes no sólidas o cualquier otra sustancia extraña para no perjudicar la buena adherencia del DuoFlex® al sustrato.

Los huecos y las áreas de segregación en la superficie se deben rellenar con cemento enriquecido en polímero.

Nota: cada 1.6≈ mm espesor de la película líquida equivale a 1mm de película seca.

ANOTACIONES IMPORTANTES

- Aplicar a una temperatura superior a los 5 c.
- No aplicar cuando llueve.
- Asegurar que el clima este seco durante por lo menos 1 hora después de la imprimación.
- La prueba de estanquidad se recomienda realizar 7 días o más después de la aplicación del sistema.

ALMACENAMIENTO

- El DuoFlex® no debe almacenarse a una temperatura menor a 5 oC.
- Almacenar el producto en un lugar cerrado y protegido de la luz solar.
- El producto no es inflamable.
- Bajo condiciones apropiadas de almacenamiento DuoFlex® tiene vida útil de hasta 12 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No comestible, no digerible.
- Almacenar lejos del alcance de personas no capacitadas para su uso.
- Guardar normas de protección personal durante su aplicación: uso de ropas adecuadas, guantes, gafas protectoras.
- Conservar higiene personal con el lavado de manos con agua y jabón.

PRESENTACIÓN

Tambores 55 galones/ 200kg – netos.

Revisión Julio 2022

TEL: 6016349216

WWW.IMPES.COM.CO

La información que contiene este documento está basada en nuestros mejores conocimientos actuales. En cuanto a que las condiciones de trabajo están fuera de nuestro control, el uso del producto es siempre bajo responsabilidad exclusiva de los usuarios. Impes no puede ser considerada responsable de ningún daño que se ocasione con la manipulación, uso o el contacto con el producto anterior. El uso o la copia de la información anterior o parte de ella están prohibidas sin permiso escrito por parte de Impes. Todos los derechos de la información anterior están reservados por Impes.